

اثر تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه‌های پنبه‌ای

سیدحسین امیرشاهی
استادیار

اکبر خدامی
مربی

مهرخ نورالدین
کارشناس

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در بخش اول این تحقیق اثر تابش پرتوهای میکروویو، به عنوان یک عملیات مقدماتی بر هیدرولیز آنزیمی پارچه‌های پنبه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه در نمونه‌هایی که قبل از هیدرولیز تحت تابش پرتوهای میکروویو قرار گرفتند، کاهش استحکام بیشتر بود و این نتیجه نشان می‌دهد که شدت هیدرولیز افزایش یافته است، ولی مقدار کاهش وزن نسبت به نمونه‌های کنترل اختلاف محسوسی نشان نمی‌داد.

در قسمت دوم این تحقیق نمونه‌هایی تحت تابش پرتوهای میکروویو به وسیله آنزیم‌های سلولاز و بافر اسیدی هیدرولیز شدند. به منظور مقایسه و بررسی اثرات هیدرولیز بر خواص پارچه، نمونه‌هایی نیز در شرایطی مشابه در دستگاه‌های آهیباتکسومت و حمام آب گرم هیدرولیز شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که تابش پرتوهای میکروویو، تنها اثر گرمایش بر محیط هیدرولیز دارد و گرمایش به روش ارتعاش مولکولی دو قطبی نمی‌تواند آنزیم‌های سلولاز را دناتوره کند.

Effect of Microwave Irradiation on Enzymatic Hydrolysis of Cotton Fabrics

A. Khoddami
Lecturer

S. H. Amirshahi
Assistant Professor

M. Nooraddin
Instructor
Isfahan University of Technology

Abstract

Firstly, the effect of microwave irradiation as a pre-treatment process on enzymatic hydrolyzing of cotton fabrics is investigated. Although the exposed samples exhibited some decreasing in their tensile strength, the weight loss of these samples did not show significant differences in comparison with the corresponded control samples.

In the second part of the work, the samples were hydrolyzed by cellulase or by applying of acidic buffer under microwave irradiation. In order to evaluate the results of this type of hydrolyzing on the physical properties of substrate, some samples were similarly hydrolyzed by normal heating in Ahiba Polymat, Ahiba Texomat and hot water bathes. Results show that the microwave irradiation only plays a heating effect in hydrolyzing process and this type of resonating heating method is not able to denatured the cellulase enzyme.

Key words

Biopolishing, Microwave Irradiation, Enzymatic hydrolysis, Cellulase, Cotton Fabric.

واژه‌های کلیدی

زیست پرداخت، تابش پرتوهای میکروویو، هیدرولیز آنزیمی، سلولاز، پارچه پنبه‌ای.

۱- مقدمه

رنگرزی از گرمادهی به وسیله میکروویو استفاده کرد، به دلیل امکان گرم شدن منسوج به طور یکنواخت زمینه بسیار مطلوبی حاصل خواهد شد [۶].

براساس آزمایش‌هایی که محققین انجام داده اند، دیده شده است که بر اثر تابش میکروویو ساختار مرفوولوژیکی الیاف پنبه تغییر می‌کند [۶]. تابش میکروویو باعث کرکی شدن (fluffy) الیاف پنبه می‌شود و لذا سطح الیافی که مورد تابش قرار می‌گیرند، ناهموارتر می‌گردد. بر اثر تابش میکروویو، فضای بین الیاف افزایش و کریستالینیتی آنها کاهش می‌یابد [۶].

تغییر ساختار مرفوولوژیک الیاف بر اثر تابش میکروویو، باعث بهبود انتشار (diffusion)، نفوذ و تثبیت مولکول‌های رنگ (dye) در رنگرزی می‌شود و واکنش را تسريع و اصلاح می‌کند. بدیهی است که این نقش به جذب آب و مواد کمکی دیگر نیز کمک می‌کند [۶].

از آنجا که تغییرات مرفوولوژیک و تغییرات سطح الیاف می‌توانند هیدرولیز آنزیمی الیاف پنبه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند، لذا در این تحقیق، اثرات تابش میکروویو بر هیدرولیز سلوولولیتیک پارچه‌های پنبه‌ای و همچنین استفاده از تابش میکروویو برای گرمایش، محیط هیدرولیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- تجربی مواد

سوپستراپی که برای این آزمایش‌ها به کار رفته بود، پارچه ۱۰۰٪ پنبه‌ای با خصوصیات مشخص شده در جدول شماره ۱ می‌باشد.

تمام مواد شیمیایی به کار رفته از نوع آنالیتیک و ساخت شرکت مرک (MERCK) بودند. آنزیم‌های سلولاز PRIMAFAST 100 و تجاری GENENCOR INTERNATIONAL Inc. بودند.

دستگاه‌ها

هیدرولیز نمونه‌ها به وسیله دستگاه‌های رنگرزی آزمایشگاهی قابل کنترل توسط کامپیووتر به نام‌های آهیباپلی مت (AHIBA POLYMAT) و آهیباتکسومت (AHIBA TEXOMAT) انجام شد. برای گرمایش به وسیله میکروویو از دستگاه سانیو (SANYO) با بسامد ۲۴۵ هرتز و توان ۶۰۰ وات استفاده گردید. استحکام (نیروی پارگی) نمونه‌ها نیز به وسیله دستگاه سنجش

زیست پرداخت (biopolishing) (finishing) منسوجات سلوولزی به کار می‌رود. در این عملیات کالاهای سلوولزی به وسیله آنزیم‌های سلولاز به صورت کنترل شده هیدرولیز می‌شوند. با هیدرولیز کنترل شده آنزیمی پارچه‌های پنبه‌ای می‌توان زیردست (handle)، آویزش (drap) و ظاهر پارچه را بهبود بخشید. بر اثر این فرآیند، از آنجا که پرزهای سطح پارچه کنده می‌شوند، لذا نه تنها پارچه ضد پرزده (antipilling) می‌شود بلکه جلای (luster) آن نیز بیشتر می‌گردد. این عمل باعث می‌شود تا در صورت انجام عمل بیوپولیشینگ بعد از عملیات رنگرزی، زمینه ظاهر برآق تر و جلوه رنگی بهتری داشته باشد. این نوع تکمیل محدود به پارچه‌های پنبه‌ای نمی‌باشد و می‌تواند برای پارچه‌های بافتی شده از کتان، رامی، ویسکوز ریون و دیگر الیاف سلوولزی و مخلوط آنها با الیاف مصنوعی و پروتئینی نیز به کار رود [۴-۱].

تابش پرتوهای میکروویو از جمله روشهایی است که برای گرمادهی در فرآیندهای نساجی به کار می‌رود. به طور کلی گرمادهی در عملیات مختلف در صنعت نساجی به چهار روش صورت می‌گیرد که عبارت از گرمادهی از طریق هدایت (conduction)، جابجایی (convection)، تشعشع یا تابش (radiation) و فرکانس بالا (high frequency) می‌باشد [۵].

گرمایش با فرکانس بالا با هیچیک از مکانیزم‌های انتقال حرارت قابل مقایسه نمی‌باشد، زیرا تولید گرما در درون توده منسوج صورت می‌پذیرد. دو روش اصلی گرمایش با فرکانس بالا، روش گرمایش دی الکتریک (dielectric heating) و گرمایش میکروویو، می‌باشد [۵].

گرمایش میکروویو با ارتعاش مولکولی دو قطبی بوجود می‌آید و در این روش، گرما در درون منسوج ایجاد می‌شود. به همین دلیل گرمای درونی منسوج بیش از گرمای سطح آن است و در نتیجه مشکلات روش‌های دیگر گرمادهی در این روش به حداقل می‌رسد [۶]. یکی از مزایای مهم استفاده از میکروویو امکان کسب گرمایش سریع و یکنواخت می‌باشد. در صورتی که بتوان برای رنگرزی، تکمیل و یا عملیات مقدماتی

جدول (۱) خصوصیات پارچه ایکه در این آزمایش‌ها به عنوان سوبسترا به کار رفته است.

وزن		نوع بافت	تراکم (بر سانتی متر)		نمره نخ (انگلیسی)	
گرم بر متر	گرم بر متر مربع		قار	پود	قار	پود
۲۲۶	۱۵۱	تافته (plain)	۲۲	۲۲	۲۰/۱	۲۰/۱

وزن ۷/۰ گرم اضافه گردید.

استحکام ZWICK / MATERRIAL PRUFUNG 1446

اندازه گیری شد.

جدول (۳) شرایط هیدرولیز نمونه‌ها.

۴	(g/l)	غلظت آنزیم
.۰/۰		سطح فعال غیر یونی (g/l)
۰/۵		pH (با فر اسید استیک و هیدرو کسید سدیم)
۵۵	(°C)	درجه حرارت
۶۰	(min)	زمان واکنش
۱:۱۵	(L:R)	نسبت حجم محلول به وزن کالا

عملیات هیدرولیز آنزیمی و اسیدی تحت تابش میکروویو

به منظور بررسی اثرات تابش میکروویو بر مکانیسم و شدت عمل آنزیم‌های سلولاز، نمونه‌هایی مطابق شرایط جدول شماره ۳ به وسیله آنزیم‌ها و با فر اسیدی هیدرولیز شدند. در این مرحله گرمایش محیط واکنش به وسیله تابش پرتوهای میکروویو تأمین شد. از آنجا که امکان استفاده از ضربات مکانیکی توسط ساقمه‌ها در این روش میسر نبود، به این دلیل که کل سیستم (حمام‌های هیدرولیز) به وسیله سینی محافظه تابش، دارای حرکتی دورانی بودند، احتمال وجود سایش مکانیکی ناجیزی وجود داشت.

برای مقایسه گرمایش به وسیله تابش میکروویو با روش‌های معمول گرمادهی، نمونه‌هایی نیز در همان شرایط به وسیله دستگاه آهیبایپلی مت و آهیباتکسومت و حمام آب با استفاده از آنزیم‌ها و اسید، هیدرولیز شدند.

روش‌ها

نحوه تابش در میکروویو

برای بررسی اثرات تابش میکروویو بر خصوصیات پارچه و همچنین تأثیر آن به عنوان یک عمل مقدماتی (Pre-treatment) بر هیدرولیز آنزیمی، نمونه‌هایی از پارچه با شرایط مندرج در جدول شماره ۲ تحت تابش قرار گرفتند.


جدول (۲) نحوه تابش میکروویو قبل از هیدرولیز آنزیمی.

۶۰۰	(watt)	توان میکروویو
۱۰	(min)	زمان واکنش
۱:۱۵	(L:R)	نسبت حجم محلول به وزن کالا

اثرات تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی پارچه‌های پنبه‌ای


برای بررسی اثرات تابش میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی، نمونه‌هایی از پارچه که قبلاً تحت تابش قرار گرفته بودند، همراه با نمونه‌های کنترل (نمونه‌هایی که تحت تابش قرار نگرفته بودند) در شرایطی که در جدول شماره ۳ نشان داده شده است، در دستگاه آهیبایپلی مت هیدرولیز شدند. برای خنثی سازی و غیرفعال ساختن آنزیم‌ها، ۱ گرم بر لیتر کربنات سدیم به محلول‌ها اضافه گردید. سپس پارچه‌ها آبکشی و در دمای محیط خشک گردیدند. در تمام مراحل آزمایش به منظور افزایش سایش مکانیکی به هر حمام ۵ ساقمه فولادی هر یک به

جانبی (surface area) آن دارد [۸]، بنابراین پرزهای سطح پارچه بیشتر تضعیف می‌شوند. اعمال سایش مکانیکی و وجود نقطه ضعیف در محل اتصال پرزها با پارچه، سبب کنده شدن پرزها می‌شوند. از آنجایی که تابش میکروویو اثر چندانی بر چگونگی کنده شدن پرزها ندارد، بنابراین اثر آن بر کاهش وزن نیز مشهود نمی‌باشد.



شکل (۱) اثر تابش میکروویو بر کاهش وزن حاصل از هیدرولیز آنژیمی

- الف - نمونه هایی که تحت تابش میکروویو قرار گرفتند.
- ب - نمونه هایی که بدون تخت تابش قرار گرفتند، هیدرولیز شده اند.
- ج - نمونه هایی که قبل از هیدرولیز شدن، تحت تابش میکروویو قرار گرفتند.



- شکل (۲) اثر تابش میکروویو بر کاهش نیروی پارگی نخ های تار و پود
- الف - نمونه کنترل ، ب - نمونه هایی که تحت تابش میکروویو قرار گرفتند.
 - ج - نمونه هایی که بدون تخت تابش قرار گرفتند، هیدرولیز شده اند.
 - د - نمونه هایی که قبل از هیدرولیز شدن، تحت تابش میکروویو قرار گرفتند.

اثر تابش میکروویو بر استحکام (نیروی پارگی) نمونه ها در شکل شماره ۲ نشان داده شده است. همان طوری که مشاهده می گردد، نمونه هایی که قبل از هیدرولیز تحت تابش قرار گرفته اند کاهش استحکام بیشتری دارند. بنابراین تغییرات مرفولوژیکی که بر اثر تابش میکروویو در الیاف پنبه ای بوجود می آیند، باعث

در نمونه هائی که در حمام آب آزمایش شدند، کالا و محلول هر دو ثابت و در محفظه تابش میکروویو، نمونه و محلول دارای حرکتی دورانی بودند. در آهیباتکسومت محلول ثابت و پارچه حرکت می کرد و در آهیباتپلی مت علاوه بر کالا، محلول نیز دارای حرکت بود و در حمام نیز ۵۰ ساچمه فولادی وجودداشت. در واقع هدف از ایجاد شرایط متفاوت این بود که اگر اختلاف در شدت هیدرولیز بر خواص نمونه ها، ناشی از تفاوت در سایش مکانیکی اعمال شده باشد، با آزمایش تحت چنین شرایطی امکان بررسی اثر سایش نیز فراهم گردد.

اثرات هیدرولیز بر خصوصیات پارچه

اثرات هیدرولیز بر خواص پارچه، با اندازه گیری مقدار کاهش وزن، مقدار جذب رطوبت و کاهش نیروی پارگی بررسی شد. کاهش وزن به وسیله توزین هر نمونه، قبل و بعد از واکنش پس از اینکه به مدت ۴ ساعت در دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد خشک گردید، محاسبه شد. برای اندازه گیری رطوبت بازیافتی، نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در شرایط استاندارد نگهداری شدند. اندازه گیری نیروی پارگی نخ های تار و پود مطابق استاندارد ASTM D-2256 انجام شد، اما به دلیل اینکه نمونه های نخ از پارچه جدا می شد، فاصله فکه ای به ۵۰ mm تقلیل داده شده بود.

نتایج و بحث

تابش میکروویو، سبب تغییراتی در ساختار مرفولوژیک الیاف پنبه می شود [۶]. ساختار مرفولوژیک نقش تعیین کننده ای بر شدت هیدرولیز آنژیمی الیاف دارد. تأثیر تابش میکروویو بر شدت هیدرولیز سلولولیتیک پارچه های پنبه ای در شکل های شماره ۱ و ۲ نشان داده شده اند. شکل شماره ۱ مشخص می سازد که اگر نمونه قبل از هیدرولیز تحت تابش میکروویو قرار گیرد، اختلاف محسوسی در مقدار کاهش وزن حاصله، نسبت به نمونه کنترل وجود نخواهد داشت. علت این پدیده را شاید بتوان اینگونه توضیح داد که علت اصلی کاهش وزن حاصل از هیدرولیز آنژیمی بخصوص زمانی که عملیات با سایش مکانیکی همراه باشد، ناشی از کنده شدن پرزها می باشد. پرزها در نقطه اتصال خود با پارچه دارای شکستی چندگانه (multiple splitting) می باشند [۷]. از آنجا که شدت هیدرولیز سلولولیتیک یک سوبستراستگی به سطح


پرتوها می‌تواند سبب دناتوره (denature) شدن آنزیم‌ها شود و در ضمن بررسی گردد که تغییر خواص پارچه بر اثر عمل آنزیم و یا محیط اسیدی می‌باشد.

نتایج این آزمایش‌ها در جدول شماره ۴ و شکل‌های شماره ۴، ۵ و ۶ نشان داده شده‌اند. مشاهده مقادیر کاهش وزن و نیروی پارگی نخ‌های تار و پود نمونه‌هایی که در دستگاه میکروویو آزمایش شدند، مشخص می‌سازند که آنزیم‌ها تحت تابش پرتوهای میکروویو دناتوره نمی‌شوند و می‌توانند سوبستراهای سلولزی را هیدرولیز کنند. با مقایسه این مقادیر با نتایج آزمایش نمونه‌هایی که به طرق معمول گرماده‌ی هیدرولیز شده‌اند، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که هیدرولیز تحت تابش میکروویو مزیتی نسبت به روش‌های دیگر ندارد، زیرا کاهش وزن نمونه‌های عمل شده در میکروویو با نمونه‌های هیدرولیز شده در حمام آب گرم تقریباً یکسان است و کاهش استحکام بیشتر آنها نیز می‌تواند ناشی از حرکت دورانی سیستم هیدرولیز باشد. همانطوری که بیان گردید این اثر نمی‌تواند کیفیت عملیات زیست پرداخت را افزایش دهد، بنابر این به نظر می‌رسد که تنها تأثیر تابش میکروویو بر زیست پرداخت اثر گرمایی آن باشد. در علوم و صنایع غذایی نیز بر این نکته تأکید شده است که تنها تأثیر تابش میکروویو بر میکرو ارگانیسم‌ها، اثر گرمایی آن می‌باشد [۹].

از جمله نتایج دیگری که از این آزمایش‌ها حاصل می‌شود، توجه به این نکته است که با افزایش حرکت و سایش مکانیکی، شدت اثر هیدرولیز آنزیمی بر خصوصیات نمونه‌ها بیشتر می‌شود. از آنجا که با اعمال سایش مکانیکی علاوه بر کاهش وزن، کاهش نیروی پارگی نخ‌های تار و پود نیز افزایش یافته است، بنابر این مشخص می‌گردد که سایش مکانیکی نه تنها سبب افزایش شدت هیدرولیز آنزیمی می‌شود، بلکه در کنده شدن پرزها و زیست پرداخت شدن پارچه نیز مؤثر است. این یافته‌ها با کارهایی که اخیراً در این زمینه انجام شده است، موافق دارد [۱۰ و ۱۱].

همانگونه که انتظار می‌رفت کاهش وزن و کاهش استحکام نمونه‌ها بر اثر هیدرولیز اسیدی در مقایسه با هیدرولیز آنزیمی در تمامی موارد کمتر بود. نمونه‌هایی که در محیط اسیدی با استفاده از تابش میکروویو و یا روش‌های دیگر هیدرولیز شدند، بر خلاف پارچه‌هایی که به وسیله آنزیم‌های سلولاز تحت واکنش قرار گرفتند، اختلاف در کاهش وزن آنها مشاهده نمی‌شود، اما در این

افزایش شدت هیدرولیز آنزیمی آنها می‌شود. علت این پدیده شاید افزایش قابلیت دسترسی (accessibility) به زنجیره‌های سلولزی بر اثر تابش میکروویو باشد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری جذب رطوبت پارچه‌ها نیز مؤید این مطلب می‌باشد. همان طوری که شکل شماره ۳ نشان می‌دهد، جذب رطوبت نمونه‌هایی که تحت تابش قرار گرفته‌اند، نسبت به نمونه‌های کنترل به مقدار کمی افزایش یافته است. از این مشاهدات شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که تابش میکروویو، قبل از هیدرولیز، هر چند می‌تواند باعث افزایش شدت هیدرولیز شود، اما به دلیل عدم تأثیر بر زدودن پرزها اثر چندانی بر کیفیت عملیات زیست پرداخت ندارد. علاوه بر این همانگونه که شکل شماره ۲ نشان می‌دهد اثر تابش میکروویو بر استحکام نمونه‌های پارچه در مقایسه با مواردی که پارچه به وسیله آنزیم یا اسید هیدرولیز شده است، ناچیز می‌باشد.




شکل (۳) اثر تابش میکروویو بر جذب رطوبت


الف - نمونه کنترل

ب - نمونه هایی که تحت تابش میکروویو قرار گرفتند.

در قسمت دوم این تحقیق، هیدرولیز نمونه‌ها تحت تابش پرتوهای میکروویو انجام شد. برای بررسی دقیق نتایج به دست آمده از این مرحله، نمونه‌هایی توسط حمام آب گرم، دستگاه آهیباپلی مت و دستگاه آهیباتکسومت در شرایطی مطابق جدول شماره ۲ هیدرولیز شدند. پرتوهای میکروویو با ایجاد ارتعاش مولکولی دو قطبی سبب گرم شدن جسم تحت تابش می‌شوند و بنابر این احتمال دارد که این نحوه گرمایش بر شدت فعالیت و تشکیل جایگاه فعال (active site) آنزیم تأثیرگذار باشد. برای بررسی این مورد نمونه‌ها علاوه بر آنزیم‌ها به وسیله محیط بافری که برای هیدرولیز آنزیمی تهیه شده بود نیز هیدرولیز شدند. علت استفاده از روش اخیر این بود که بررسی گردد که آیا تابش




شکل (۵) کاهش نیتروی پارگی نخ های تار نمونه هایی که به وسیله آنزیم ها و اسید هیدرولیز شده اند.



شکل (۶) کاهش نیتروی پارگی نخ های پود نمونه هایی که به وسیله آنزیم ها و اسید هیدرولیز شده اند.

نمونه ها نیز با افزایش حرکت و سایش مکانیکی در حین هیدرولیز، کاهش نیروی پارگی نخ های تار و پود بیشتر می شود. بنابر این در مورد نمونه هایی که به وسیله اسیدها هیدرولیز می شوند، اندازه گیری کاهش وزن معیار مناسبی برای تعیین شدت هیدرولیز اسیدی نمی باشد.



شکل (۴) کاهش وزن نمونه هایی که به وسیله آنزیم ها و اسید هیدرولیز شده اند.

جدول (۳) نتایج آزمایش های مرحله دوم.

(در این آزمایش ها نمونه ها مطابق شرایط جدول شماره ۳ به وسیله آنزیم ها و بافر اسیدی هیدرولیز شدند).

وسیله هیدرولیز	محیط هیدرولیز	درصد کاهش وزن	نیتروی پارگی نخ (N)	نیتروی پارگی نخ تار (N)
آهیاپالی مت	اسیدی	۱/۰۳	۲/۸۶۷	۴/۷۲۳
	آنزیمی	۲/۷۶	۲/۹۲	۲/۵۲۵
	اسیدی	۱/۰۳	۴/۰۸	۴/۷۶
	آنزیمی	۲/۲۰	۳/۲۲	۳/۶۳
آهیاتکسومت	اسیدی	۱/۰۳	۴/۲۶۷	۴/۸۰
	آنزیمی	۳/۰۷۵	۳/۴۲۵	۳/۸۷۵
بن ماری	اسیدی	۱/۰۳	۴/۲۵	۴/۸۵
	آنزیمی	۲/۰۸۶	۳/۶	۳/۹۰
	نمونه کنترل	----	۴/۴۰	۴/۹۰

۳- نتیجه‌گیری

شدت هیدرولیز آنزیمی و اسیدی متناسب با سایش مکانیکی اعمال شده می‌باشد. با افزایش سایش در هیدرولیز آنزیمی علاوه بر کاهش وزن، کاهش استحکام نیز بیشتر می‌شود، اما در هیدرولیز اسیدی فقط کاهش استحکام زیادتر شده و کاهش وزن حاصل از هیدرولیز اسیدی به نسبت ثابت می‌ماند و از این رو به نظر می‌رسد که مقدار کاهش وزن نمی‌تواند برای اندازه‌گیری شدت هیدرولیز اسیدی مورد استفاده قرار گیرد.

تابش میکروویو به عنوان یک عملیات مقدماتی (pre treatment)، سبب افزایش شدت هیدرولیز آنزیمی پارچه‌های پنبه‌ای می‌شود، اما به نظر می‌رسد که تأثیر آنچنان مطلوبی بر زیست پرداخت شدن آنها نداشته باشد.

تابش پرتوهای میکروویو و گرمایش به روش ارتعاش مولکولی دو قطبی نمی‌تواند سبب دناوره شدن آنزیم‌های سلولاز شود و ظاهراً تنها اثر تابش میکروویو، گرمایش محیط هیدرولیز می‌باشد.

مراجع

- [1] Wadham, M., J. SDC, Vol. 110, 367 - 368, (Dec. 1994).
- [2] Chong, C.L. and Yip, P.C., Amer. Dyestuff Rep., 54-59, (March 1994).
- [3] Pederson, G.L., Screws, G.A. and Cedron, D.M., Melliand Textilber, Vol. 74 (12), 1277-1280 + E419-420, (1993).
- [4] Kumar, A., Purtell, C. and Lepola, M., Text. Chem. Color., Vol. 26 (10), 25-28, (Oct. 1994).
- [5] Perkins, W.S., Broughton, R. M., Walsh, N.K. and Rudrigues, S., J. SDC, Vol (108), 70-73, (Feb. 1992).
- [6] Yingfang, C., Hai, C. and Zhiwei, L., J. China Text University (Eng. Ed), Vol. 10 (1), 25-32, (1993).
- [7] Hearle, J. W.S., Lomas, B., Cooke, W.D. and Duerden, I. J, Fibre Failure and Wear of Materials: An Atlas of Fracture, Fatigue and Durability, Ellis Horwood Ltd., Chichester, (1989).
- [8] Buschle - Diller, G., Zeronian , S. H., Pan, N. and Yoon, M. Y., Text. Res. J., Vol. 64 (5), 270 - 279, (May 1994).
- [9] Roberts, T. A. and Skinner, F. A., Food Microbiology: Advances and Prospects, Academic Press, London, (1983).
- [10] Cavaco - Paulo, A, Almeida, L. and Bishop, D., Text. Res J., Vol. 66 (5), 287-294. (May 1996).
- [11] Kumar, A., Yoon, M. Y. and Purtell, C., Text. Chem. Color., Vol. 29 (4), 37 - 42, (April 1997).